

Coal tar pitch and the preparation and use thereof

Publication number: DE4112955

Publication date: 1992-10-22

Inventor: BOENIGK WINFRIED DR (DE); BEHRENS HANS-DIETER (DE); SPENGLER HANS DR (DE)

Applicant: RUETGERSWERKE AG (DE)

Classification:

- International: *C10C1/00; C10C1/04; C10C1/19; C10C1/00; (IPC1-7):*
C04B41/62; C08L95/00; C09D195/00; C09K3/10;
C10C1/04; C10C3/06; E04B1/62

- european: C10C1/00; C10C1/04; C10C1/19

Application number: DE19914112955 19910420

Priority number(s): DE19914112955 19910420

Also published as:



EP0510315 (A1)

US5262043 (A1)

JP5125366 (A)

EP0510315 (B1)

ES2034934T (T1)

Report a data error here

Abstract not available for DE4112955

Abstract of corresponding document: **US5262043**

An isotropic coal tar pitch having a low content of carcinogenic compounds is prepared by distilling a coal tar pitch in an evaporator having a specific evaporator surface of from 330 to 10,000 m²/m³, at a temperature in the range of from 300 DEG to 380 DEG C., under a pressure not exceeding 1 mbar, whereby the average stay period is from 2 to 10 minutes. The isotropic pitch thus obtained contains less than 50 ppm of benzo[a]pyrene and is suitable, optionally after adding an oil, resin or other modifying agents having a low benzo[a]pyrene content, for use as binding and impregnating agent and also as protecting agent in construction materials or as varnish (painting agent).

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

**19 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES
PATENTAMT**

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 41 12 955 A 1**

21 Aktenzeichen: P 41 12 955.5
22 Anmeldetag: 20. 4. 91
43 Offenlegungstag: 22. 10. 92

(51) Int. Cl.⁵:
C 10 C 3/06
 C 10 C 1/04
 C 08 L 95/00
 C 09 D 195/00
 C 09 K 3/10
 C 04 B 41/82
 E 04 B 1/62

DE 41 12 955 A 1

71 Anmelder:
Rütgerswerke AG, 6000 Frankfurt, DE

(72) Erfinder:
Boenigk, Winfried, Dr., 4716 Olfen, DE; Behrens,
Hans-Dieter, 4630 Bochum, DE; Spengler, Hans, Dr.,
4716 Olfen, DE

⑤4 Steinkohlenteerpech, seine Herstellung und Verwendung

(57) Zur Herstellung eines isotropen Steinkohlenteerpechs mit vermindertem Gehalt an Carcinogenen wird Steinkohlenteerpech in einem Verdampfer mit einer spezifischen Verdampferoberfläche von 330 bis 100000 m²/m³ in einem Temperaturbereich von 300 bis 380°C bei einem Druck von nicht mehr als 1 mbar und einer mittleren Verweilzeit von 2 bis 10 min destilliert. Das erhaltene isotrope Pech enthält weniger als 50 ppm Benzo a pyren. Das Pech eignet sich, ggf. nach Zusatz von benzo a pyrenarmen Ölen, Harzen oder anderen Modifizierungsmitteln als Binde- und Imprägniermittel ebenso wie als Bautenschutz- und Anstrichmittel.

DE 41 12 955 A 1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein neues Steinkohlenteerpech, ein Verfahren zu seiner Herstellung und seine Verwendung.

Bei der Destillation von Steinkohlenteer unter Normaldruck oder Vakuum wird als Rückstand ein Weichpech oder Normalpech erhalten, aus dem durch weitere Destillation ggf. unter Einleiten eines Trägergases oder Anwendung niedriger Drücke Hartpeche hergestellt werden. Zur Einstellung der gewünschten Eigenschaften werden die Pechе auch untereinander oder mit Steinkohlenteerfraktionen gemischt.

Steinkohlenteerpeche enthalten Substanzen, die bei unsachgemäßem Gebrauch Gesundheitsschäden hervorrufen können. Eine der am längsten bekannten und bestuntersuchten Verbindungen in Steinkohlenteerpech ist das Carcinogen Benzo(a)pyren (3,4-Benzpyren). Der Gesetzgeber hat diesem Gefährdungspotential dadurch Rechnung getragen, daß Steinkohlenteerpeche mit einem Gehalt an Benzo(a)pyren (BaP) über 50 ppm als Gefahrstoffe gekennzeichnet und mit entsprechender Vorsicht gehandhabt werden müssen. Der BaP-Gehalt von Normalpechen liegt etwa zwischen 10 000 und 14 000 ppm. Oxidativ oder destillativ gewonnene Hartpeche enthalten etwa 4000 bis 12 000 ppm BaP.

Um die Gefährdung von Mitarbeitern bei unsachgemäßem Gebrauch auszuschließen, werden in einigen Bereichen Steinkohlenteerpeche trotz schlechterer Eigenschaftsprofile der hergestellten Produkte durch andere bituminöse Destillationsrückstände oder Harze ersetzt. Beispiele sind Bitumen als Bindemittel für Steinkohlenbriketts oder Steine im Straßenbau oder Phenolharze als Bindemittel in der Feuerfestindustrie.

Andererseits fällt bei der Verkokung von Steinkohle zwangsläufig Steinkohlenteer an, der ca. 50 Gew.-% Normalpech enthält. Ziel sollte sein, die vorteilhaften Anwendungspotentiale von Pech bei gleichzeitiger Verringerung der Gefährdung von Menschen bei der Verarbeitung zu nutzen.

Es bestand daher die Aufgabe, ein Steinkohlenteerpech mit einer optischen Anisotropie von weniger als 2% herzustellen, das vielseitig einsetzbar ist und einen verminderten Gehalt an Carcinogenen enthält.

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Steinkohlenteerpech gelöst, das weniger als 50 ppm Benzo(a)pyren enthält.

Es wurde überraschenderweise gefunden, daß ein solches Pech aus dem Rückstand der Primärdestillation von Steinkohlenteer durch Destillation in einem Verdampfer in einem Temperaturbereich von 300 bis 380°C bei einem Druck von nicht mehr als 1 mbar und einer mittleren Verweilzeit des Rückstandes in einem Verdampfer von 2 bis 10 min herstellbar ist, wobei der Verdampfer eine spezifische Verdampferoberfläche von 330 bis 10 000 m²/m³ aufweist. Die Verweilzeit beträgt vorzugsweise etwa 5 min. Solche Verdampfer sind beispielsweise Rieselfilmverdampfer, Dünnschichtverdampfer und Verdampfer mit rotierenden Einsätzen, wie sie in der EP 02 99 222 A1 beschrieben sind.

Aus DE 37 02 720 A1 ist zwar bekannt, filtrierte Steinkohlenteerpeche mit einem Erweichungspunkt unter 100°C im Dünnschichtverdampfer unter einem Druck von nicht mehr als 10 mbar in einem Temperaturbereich von 300 bis 425°C zu destillieren, um ein Pech mit niedrigem Gehalt an in Chinolin unlöslichem Material (QI) und hohem Erweichungspunkt und entsprechend hohem Verkokungsrückstand zu gewinnen.

Da es das Ziel dieser bekannten Destillation ist, die QI-Neubildung zu vermeiden, muß die mittlere Verweilzeit des Pechmaterials sehr gering sein. Aus diesem Grunde beträgt die mittlere Verweilzeit im Beispiel 1 bei der niedrigsten Behandlungstemperatur auch weniger als 1 min. Auch in den anderen Beispielen werden ähnlich geringe Verweilzeiten eingehalten, wie ein Vergleich der Durchsätze zeigt.

Das Pech nach Beispiel 2 enthält trotz des hohen Erweichungspunktes von 253°C (Kraemer-Sarnow) noch 140 ppm Benzo(a)pyren und ist somit kennzeichnungspflichtig. Da auch hier der Druck 1 mbar betrug und die Destillationstemperatur mit 361°C im Bereich von 300 bis 380°C lag, zeigt das Ergebnis die Bedeutung der Verweilzeit für die Abtrennung des Benzo(a)pyrens.

Die Erfindung wird anhand der nachfolgenden Beispiele näher erläutert.

Weitere Versuche haben gezeigt, daß Destillationstemperaturen von weniger als 300°C nicht zu dem gewünschten niedrigen Gehalt an Benzo(a)pyren führen. Bei Temperaturen oberhalb von 380°C kann die QI-Neubildung zu Inhomogenitäten im Pech und Behinderungen beim kontinuierlichen Betrieb der Destillationsanlage führen. Auch bei einer Blasendestillation unter einem Druck von 100 mbar und auf 420°C erhöhter Sumpftemperatur konnte selbst bei einer Verweilzeit von 60 min der Gehalt an Benzo(a)pyren nur von 1% auf 4200 ppm verringert werden. Das erhaltene Pech hatte einen Schmelzbeginn (TMA) von 116°C bei einem Mesophasengehalt von 3,8%.

Soweit wie möglich wurden für die Analytik bestehende DIN-Normen verwendet.

Erweichungspunkt	DIN 51920
Toluol-Unlösliches (TI)	DIN 51906
Chinolin-Unlösliches (QI)	DIN 51921
Verkokungsrückstand	DIN 51905

Die optische Anisotropie wurde an in Epoxidharz eingebetteten Pechstücken nach Anschliff und Polieren mit dem Aufsicht-Polarisationsmikroskop unter Verwendung einer geeigneten Videokamera mit automatischer Bildanalyse bestimmt.

Die thermomechanische Analyse zur Charakterisierung des Erweichungsverhaltens der Pechе erfolgte an gepreßten Pechpulvern (Durchmesser 7 mm, Höhe 1,2 mm) mit der Mettler Gerätekombination TA3000/TMA40 mit einer Auflagekraft von 0,05 N und einer Aufheizgeschwindigkeit von 5 K/min unter N₂-Schutzgas. Die angegebenen charakteristischen Temperaturen wurden wie folgt definiert: der Schmelzbeginn entspricht einer Eindringung der Penetrationssonde von 5 µm; das Schmelzende einer Eindringung von 1 mm.

Beispiel 1

Ein Steinkohlenteerpech (Erweichungspunkt (Mettler) EPM = 89°C, TI = 24,1%, QI = 5,8%, β-Harze = 18,3% Verkokungsrückstand = 51,4%, BaP-Gehalt = 1,1%, Schmelzbeginn (TMA) = 36°C, Schmelzende (TMA) = 62°C) wird bei einem Vakuum von 1 mbar mit einer Destillationstemperatur von 300°C im Dünnschichtverdampfer bei einer mittleren Verweilzeit von 5 min destilliert.

Das resultierende Pech ist durch folgende Analysendaten charakterisiert:

TI	50,5%
QI	10,2%
β -Harze	40,3%
Verkokungsrückstand	83,3%
BaP-Gehalt	35 ppm
Schmelzbeginn (TMA)	156°C
Schmelzende (TMA)	194°C
optische Anisotropie	0,0%

Beispiel 2

Das Pech aus Beispiel 1 wird unter sonst gleichen Bedingungen wie im Beispiel 1 aber mit einer Destillationstemperatur von 340°C destilliert.

Das resultierende Pech ist durch folgende Analysen-
daten charakterisiert:

TI	62,7%
QI	12,2%
β -Harze	50,5%
Verkokungsrückstand	88,5%
BaP-Gehalt	20 ppm
Schmelzbeginn (TMA)	193°C
Schmelzende (TMA)	237°C
optische Anisotropie	0,0%

Beispiel 3

Das Pech aus Beispiel 1 wird unter sonst gleichen Bedingungen wie in den vorstehenden Beispielen aber
mit einer Destillationstemperatur von 380°C destilliert.

Das resultierende Pech ist durch folgende Analysen-
daten charakterisiert:

TI	70,8%
QI	14,6%
β -Harze	56,2%
Verkokungsrückstand	92,3%
BaP-Gehalt	20 ppm
Schmelzbeginn (TMA)	220°C
Schmelzende (TMA)	266°C
optische Anisotropie	0,0%

Die Pechen aus Beispiel 1 bis 3 können bei Einstellung
einer angemessenen Mischtemperatur direkt als Binde-
mittel verwendet werden. Auch ein direkter Einsatz als
Imprägniermittel für poröse Strukturen (z. B. Composi-
tes) ist möglich. Die Pechen ergeben bei Pyrolyse eine
isotrope Binderstruktur und somit hohe Festigkeit
der Endprodukte. Ist aus technischen Gründen ein di-
rekter Einsatz nicht möglich, kann die Viskosität der
Pechen aus Beispiel 1 bis 3 mit BaP-armen kompatiblen
Ölen gesenkt werden.

Beispiel 4

72 Gew.-Teile des Steinkohlenteerpechs aus Beispiel
1 werden in 28 Gew.-Teilen Anthracenöl (40 ppm Ben-
zo(a)pyren, Siedebereich 290 bis 370°C) bei 200°C ge-
löst, um ein Elektrodenbindemittel herzustellen.

Das resultierende Binderpech hat folgende Eigen-
schaften:

EPM	111,5°C
TI	38,5%
QI	7,7%
β -Harze	30,8%
Verkokungsrückstand	63,8%
BaP-Gehalt	40 ppm
Schmelzbeginn (TMA)	50°C
Schmelzende (TMA)	85°C
optische Anisotropie	0,0%

Die β -Harze liegen in der Regel bei Elektrodenbinde-
mitteln im Bereich zwischen 20 und 25%. Der Verko-
kungsrückstand ist höher als erwartet. Im Gegensatz zu
üblichen Bindemitteln aus Steinkohlenteerpech mit ei-
nem Gehalt an Benzo(a)pyren von etwa 1% hat dieses
neue Pech einen extrem niedrigen Gehalt von nur
40 ppm.

In ähnlicher Weise lassen sich auch andere Bindemit-
tel beispielsweise für die Brikettierung von Steinkohle,
für Stichelstopfmassen und für Feuerfestmassen und
Imprägniermittel herstellen. Als benzo(a)pyrenarmes Öl
kann u. a. auch eine Fraktion aus dem Rückstandsöl der
Pyrolyse von Erdölfraktionen zur Herstellung von Ole-
finen verwendet werden.

Selbstverständlich können für die Senkung der Visko-
sität des hochschmelzenden Pechs auch andere mit Pech
mischbare Öle, Harze oder Bitumina verwendet werden.

Beispiel 5

92 Teile eines kommerziell erhältlichen Produkts für
den bituminösen Oberflächenschutz (Emaillit BV extra
der Firma Vedag) werden in einer Retorte mit 8 Teilen
des Produktes aus Beispiel 1 homogenisiert und ab-
schließend unter Rühren auf Rückflußtemperatur er-
wärmt. Nach erneutem Abkühlen ist das Produkt ge-
brauchsfertig. Die neue Mischung führt bei gleich guter
Verarbeitbarkeit zu einem Anstrichmittel mit einer ver-
besserten Witterungsbeständigkeit.

Beispiel 6

89 Teile eines Normbitumens (B 200) werden auf
150°C erwärmt. 11 Teile feinkörniges Pech aus Beispiel
1 werden unter Rühren zugegeben. Der erhaltene Er-
weichungspunkt und die Penetration entsprechen denen
des Normbitumens B 80. Die Penetration beträgt 77
1/10 mm, der Brechpunkt nach Fraaß -17°C und der
Erweichungspunkt (Ring und Kugel) 48°C. Der Brech-
punkt liegt somit bis zu 7 K niedriger als beim B 80.
Daraus ergibt sich eine erweiterte Plastizitätsspanne.

Beispiel 7

60 Gew.-Teile des Steinkohlenteerpechs aus Beispiel
1 werden in 25 Gew.-Teilen Steinkohlenteeröl des Sie-
debereiches 230 bis 290°C und 15 Gew.-Teilen einer To-
luol/Xylol-Mischung gelöst. Auf diese Weise wird ein
fungizider, schnell trocknender Anstrich für Bauwerks-
abdichtungen mit hoher Durchwurzelungsbeständigkeit
erhalten.

Patentansprüche

1. Steinkohlenteerpech mit einer optischen Aniso-
tropie von weniger als 2%, dadurch gekennzeich-
net, daß es weniger als 50 ppm, Benzo(a)pyren ent-

hält.

2. Verfahren zur Herstellung eines Steinkohlenteerpechs gemäß Anspruch 1, durch Destillieren von Steinkohlenteer in einer ersten Destillationsstufe unter Normaldruck oder verminderten Druck und Destillieren des Rückstandes der ersten Destillationsstufe unter einem Druck von nicht mehr als 1 mbar in einem Verdampfer, dadurch gekennzeichnet, daß die Temperatur im Verdampfer im Temperaturbereich von 300 bis 380°C liegt und die mittlere Verweilzeit des Rückstandes 2 bis 10 min beträgt, wobei der Verdampfer eine spezifische Verdampferoberfläche von 330 bis 10 000 m²/m³ aufweist.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Destillationsrückstand aus dem Verdampfer mit einem hocharomatischen, benzo(a)pyrenarmen Öl gemischt wird.

4. Verwendung des Steinkohlenteerpechs nach Anspruch 1 als Binde- oder Imprägniermittel.

5. Verwendung des Steinkohlenteerpechs nach Anspruch 1 zur Herstellung von Anstrichmitteln.

6. Verwendung des Steinkohlenteerpechs nach Anspruch 1 zur Herstellung durchwurzelungsbeständiger Bauwerksabdichtungen.

30

35

40

45

50

55

60

65